

Produktinformation

ELASTOSAL® H 20
 CKW- und aromatenfreier Zweikomponenten-Kontaktklebstoff

Empfohlene Trockenzeiten:

Material	Temperatur in °C	Luftfeuchte in %	Trockenzeiten in min mit:					
			1 Einstrich	2 Einstriche		3 Einstriche		
				1.	2.	1.	2.	3.
Gummi / Gummi	10	20	5	30	5	30	30	5
	20		12	30	12	30	30	12
	30		10	30	10	30	30	10
	10	40	12	30	12	30	30	12
	20		15	30	15	30	30	15
	30		20	30	20	30	30	20
	10	60	10	30	10	30	30	10
	20		20	30	20	30	30	20
	30		15	30	15	30	30	15
	10	80 sehr ungünstig für die Verklebung	15	30	15	30	30	15
	20		20	30	20	30	30	20
	30		25	30	25	30	30	25
Gummi / Metall	10	20	5	30	5	30	30	5
	20		8	30	8	30	30	8
	30		5	30	5	30	30	5
	10	40	7	30	7	30	30	7
	20		10	30	10	30	30	10
	30		5	30	5	30	30	5
	10	60	8	30	8	30	30	8
	20		12	30	12	30	30	12
	30		10	30	10	30	30	10
	10	80 sehr ungünstig für die Verklebung	8	30	8	30	30	8
	20		15	30	15	30	30	15
	30		12	30	12	30	30	12

Die angegebenen Zeiten sind nur Richtwerte und können nicht als absolut angesehen werden. Die Trockenzeit ist nicht nur von der Temperatur und der Luftfeuchte abhängig, sondern unter anderem auch von Materialart, Oberflächenbeschaffenheit sowie Auftragsmenge.

Hinweis: Der Inhalt dieser Produktinformation ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung im Hinblick auf den speziellen Anwendungszweck durch praxisbezogene Versuche. Für die Beratung durch diese Produktinformation ist eine Haftung auf Schadensersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsanspruches, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
 Stand Januar 2017